



GREASE

PREMUS LI



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα Premus LI είναι λεία γράσα ανώτερης ποιότητας με βραχεία έως μέτρια ίνα, με βάση το 12 υδροξυ-στεατικό λίθιο και βασικά λάδια υψηλής ποιότητας. Είναι σχεδιασμένα με σαπωνοποίηση πρώτων υλών ανώτερης ποιότητας και εμπλουτισμένα με ένα ολοκληρωμένο και προσεκτικά επιλεγμένο πακέτο προσθέτων, ώστε να παρέχουν άριστη λίπανση σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και αυτοκινητιστικών εφαρμογών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι εφαρμογές τους περιλαμβάνουν έδρανα ολίσθησης και αντιτριβικά έδρανα σε χαλυβουργίες, αντλίες, εργαλεία κατεργασίας μετάλλων, συμπιεστές, ηλεκτροκινητήρες, καθώς και σε γρανάζια και συνδετήρες ζεύξης με λίπανση γράσου. Χρησιμοποιούνται επίσης σε σιδηροδρομικές και θαλάσσιες εφαρμογές, καθώς και σε εφαρμογές οχημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Άριστη αντλησιμότητα	Εξαιρετική θερμική αντοχή σε θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 30°C και, με συχνή αναλίπανση, σε θερμοκρασίες έως και 150°C
Εξαιρετική αντοχή στο νερό	Το Lithium 2 έχει πολύ καλή αντλησιμότητα και, συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη κρίσιμα συστήματα κεντρικής λίπανσης
Η αντιδιαβρωτική του ενίσχυση προστατεύει αποτελεσματικά τις μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά	Το Lithium 3 επιδεικνύει πολύ καλή αντοχή στην ανάδευση κατά την εκκίνηση, ώστε να αποτρέπεται η ανεπάρκεια λίπανσης και η ελλιπής λίπανση
Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα, ακόμα και σε συνθήκες δονήσεων στις οποίες πολλά γράσα μαλακώνουν	

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CYCLON PREMUS LI	ΜΕΘΟΔΟΣ	2	3
NLGI		2	3
Χρώμα/Εμφάνιση	Visual	Ξανθό	Ξανθό
Υφή	Visual	Λείο	Λείο
Τύπος παχυντή		Λίθιο	Λίθιο
Βασικό λάδι		Μίγμα βασικών ορυκτής βάσης	Μίγμα βασικών ορυκτής βάσης
Ιξώδες βασικού @40°C	ASTM D445	100	100
Σημείο στάξης, °C	ASTM D2265	205	205
Επεξεργασμένη δεισδωση, mm/10 @25°C 60 κτύπο 100,000 κτύποι	ASTM D 217	265-295 +10%	220-250 +12%
Δείσδωση σταθερότητας κύλησης, % αλλαγή	ASTM D 1831	+6%	+7%
Χαρακτηριστικά αποτροπής φθοράς Διάμετρος σημείου φθοράς, mm	ASTM D 2266	0.5	0.55
Τεστ οξειδωτικής σταθερότητας, psi drop/100 hrs	ASTM D 942	2.5	2.5
Απόπλυση νερού @ 79°C, wt. %	ASTM D 1264	5	4.5
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	ASTM D 4048	1b	1b
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, °C		-25/+120	-25/+120

Τα ως άνω χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NLGI 2: DIN 51825 K2K-25; ISO 6743/9 L-X-CCHA2

NLGI 3: DIN 51825 K3K-25; ISO 6743/9 L-X-CCHA3