


PREMUS[™] CY-WR/OG NLGI 2



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMUS[™] CY-WR/OG είναι ένα γράσο με βάση άνυδρο σαπούνι ασβεστίου, σχεδιασμένο με υψηλής ποιότητας ορυκτές βάσεις και ισορροπημένο πακέτο αναστολέων οξείδωσης και διάβρωσης. Ενισχύεται με γραφίτη και ειδικό πρόσθετο πρόσφυσης (tackifier), προσφέροντας αποτελεσματική λίπανση ανοικτών γραναζιών και συρματόσχοινων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PREMUS[™] CY-WR/OG είναι ένα βαρέος τύπου, ανθεκτικό στο νερό, συγκολλητικό και ινώδες γράσο, ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετική λίπανση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, ιδιαίτερα υπό υψηλά φορτία και σε εξαιρετικά υγρές συνθήκες λειτουργίας. Είναι γενικά κατάλληλο για χρήση σε τσιμεντοβιομηχανίες, ορυχεία, λατομεία, καθώς και σε παράκτιες ή υπεράκτιες ναυτιλιακές εφαρμογές (οδηγοί ολίσθησης, μεταλλικά καλώδια, συρματόσχοινα, βαρούλκα, μικρά ανοικτά γρανάζια και αλυσίδες).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NLGI 2 DIN51502 OGF2E-20 ISO 6743/9 L-X-BBHA2

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το PREMUS[™] CY-WR/OG προσφέρει εξαιρετική μηχανική σταθερότητα, κορυφαία πρόσφυση και υψηλή αντοχή στο νερό, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Παρέχει επίσης πολύ καλή αντλησιμότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική λίπανση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

ΟΦΕΛΗ

Το PREMUS[™] CY-WR/OG σχηματίζει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό λιπαντικό φιλμ ακόμη και υπό υψηλά, παλμικά ή κρουστικά φορτία, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη προστασία. Διατηρεί τη συνεκτικότητά του ακόμη και σε συνθήκες έντονης εισροής νερού και προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη σκουριά και τη διάβρωση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.



TECHNICAL PRODUCT SHEET

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PREMUS™ CY-WR/OG	ΜΕΘΟΔΟΣ	
NLGI Grade		2
Χρώμα/Εμφάνιση	Visual	Μαύρο
Υφή	Visual	Κολλώδες
Σάπωνας		Ασβεστίου
Βασικό λιπαντικό		Μείγμα βασικών ορυκτής βάσης
Ιξώδες βασικού λιπαντικού @40°C, mm ² /s	ASTM D445	220
Σημείο Στάξης, °C	ASTM D2265	140
Κατεργασμένη Διεισδυτικότητα, 10 ⁻¹ mm @25 °C - 60 χτυπήματα	ASTM D 217	265-295
Ιδιότητες Υψηλών Πιέσεων, Σημείο Συγκόλλησης, kgf	ASTM D 2596	315
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	ASTM D 4048	1b
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας, °C		-20/+80

Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους και καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η εξωτερική αποθήκευση, τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού και να προστατεύονται οι ετικέτες και οι σημάσεις από φθορές. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C, ούτε να εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε συνθήκες παγετού ή σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας.



ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν αυτό δεν θεωρείται ότι ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό του και βάσει των συνιστώμενων κανόνων προσωπικής υγιεινής. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση και χρήση, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων ή αντιψυκτικά.

