


PREMUS[™] GRF NLGI 2



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMUS[™] GRF είναι ένα γράσο λιθίου, με μίγμα ορυκτελαίων υψηλής ποιότητας, ενισχυμένο με γραφίτη και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP). Ο γραφίτης σχηματίζει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό προστατευτικό λιπαντικό φιλμ πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες, εξασφαλίζοντας συνεχή προστασία σε υψηλές αιχμές θερμοκρασίας και απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PREMUS[™] GRF έχει σχεδιαστεί για πληθώρα εφαρμογών και για όλους τους τύπους ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή/και σε χαμηλές ταχύτητες, όπως ρουλεμάν μεταφορικών ταινιών φούρνων, αλυσίδες, πείροι, συρματόσχοινα και οδηγοί ολίσθησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στεγανοποιητικό για υψηλές θερμοκρασίες σε φλάντζες σωληνώσεων με θερμό μέσο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NLGI 2 DIN51825 KPF2K-25 ISO 6743/9 L-X-CCE2

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το PREMUS[™] GRF, ενισχυμένο με γραφίτη, προσφέρει εξαιρετική αντοχή λιπαντικού φιλμ και πολύ καλές συγκολλητικές ιδιότητες, εξασφαλίζοντας ανώτερη προστασία. Παρουσιάζει καλή αντοχή στο νερό και σταθερή συμπεριφορά ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, διατηρώντας την αξιοπιστία του σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

ΟΦΕΛΗ

Το PREMUS[™] GRF παρέχει βελτιωμένες ιδιότητες στεγανοποίησης και αξιόπιστη προστασία έναντι υψηλών και κρουστικών φορτίων. Μειώνει τη σκουριά, τη διάβρωση και την τριβή, ενώ υποστηρίζει μεγάλα διαστήματα συντήρησης, προσφέροντας υψηλή αποδοτικότητα και μειωμένο κόστος λειτουργίας.



TECHNICAL PRODUCT SHEET

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PREMUS™ GRF	ΜΕΘΟΔΟΣ	
NLGI Grade		2
Χρώμα/Εμφάνιση	Visual	Μαύρο
Υφή	Visual	Λείο
Σάπωνας		Λίθιο
Βασικό λιπαντικό		Μείγμα βασικών ορυκτής βάσης
Ιξώδες βασικού λιπαντικού @40°C, mm²/s	ASTM D445	200
Σημείο Στάξης, °C	ASTM D2265	204
Κατεργασμένη Διεισδυτικότητα, 10 ⁻¹ mm @25 °C - 60 χτυπήματα	ASTM D 217	265-295
Ιδιότητες Υψηλών Πιέσεων, Σημείο Συγκόλλησης, kgf	ASTM D 2596	315
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	ASTM D 4048	1b
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας, °C		-25/+120

Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους και καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η εξωτερική αποθήκευση, τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού και να προστατεύονται οι ετικέτες και οι σημάσεις από φθορές. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C, ούτε να εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε συνθήκες παγετού ή σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας.



ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν αυτό δεν θεωρείται ότι ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό του και βάσει των συνιστώμενων κανόνων προσωπικής υγιεινής. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση και χρήση, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων ή αντιψυκτικά.

